

decofill außen

Witterungsbeständige, kunstharzverstärkte Zementspachtelmasse für den Innen- und Außenbereich.

Anwendungsbereich:	decofill außen eignet sich hervorragend zum Ausfüllen von Rissen und Löchern, zum Glätten unebener Untergründe sowie zum Ausbessern von Fußböden, Treppenstufen etc. im Innen- und Außenbereich. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen – wie z. B. Beton, Kalk-, Zement- und Gipsputz, Porenbeton, Estrich, Ziegel u. ä. Die Spachtelmasse ist witterungs- und feuchtigkeitsbeständig und eignet sich bestens für Reparaturarbeiten an Fassaden und in Feuchträumen.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Weißzement, Kunstharzpulver, Celluloseether, Füllstoffe und Additive
	Schüttgewicht:	ca. 1,35 g/cm ³
	pH-Wert:	12 - 13
	Ansatzverhältnis:	2,5 Volumenteile Pulver zu 1 Volumenteil Wasser (z.B. 1 kg Pulver auf 300 ml Wasser)
	Verbrauch:	1,2 kg Pulver für 1 m ² bei 1 mm Auftragsstärke
	Verarbeitungszeit:	4 - 5 Stunden
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Alte, schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Sehr glatten Beton sowie stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF vorbehandeln.	
Verarbeitung:	2,5 Raumteile decofill außen in 1 Raumteil sauberes, kaltes Wasser einstreuen und klumpenfrei einrühren. Die angerührte Spachtelmasse ist ca. 4 – 5 Std. verarbeitungsfähig. Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Die Vorschriften der Anstrich- und Klebstoffhersteller für die Vorbehandlung zementhaltiger Untergründe sind unbedingt zu beachten (z. B. mit Olafirn fluatieren).	
	Nicht unter +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten.	
Wichtige Hinweise:	 <p>Gefahr</p>	<p>Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Enthält: Portlandzement</p>
Lagerung:	Trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut verschlossen aufbewahren.	
Katalog-Nr.:	135	
Gebindegrößen:	Faltschachtel	à 1 kg → 003102001
	Papiertüte	à 5 kg → 003103001